



**KLUTH
BAUSTOFFE**

Profiqualität seit 1980

Technisches Datenblatt

0303 Kluth WallCon

Kurzbeschreibung

Alterungsbeständiger und dauerelastischer Folienkleber für den luft- und winddichten Anschluss an den Baukörper.

Anwendungsbereich

Kluth WallCon lässt sich schnell und einfach auch ohne Anpressplatte verarbeiten und gleicht Unebenheiten des Untergrunds (z. B. Putzstruktur) aus. Der Anschlusskleber haftet auf allen gängigen Untergründen. (Mauerwerk, Putz, Gipskarton, usw.)

Der Folienkleber findet nicht nur bei der Dachsanierung bzw. Innenausbau seine Anwendung, sondern kann auch im Fensterbau als Fensteranschlusskleber verwendet werden.

Der Folienkleber ist nicht für die Verklebung unter permanenten Wasserfluss geeignet. Im noch feuchten Zustand vor Wasser schützen.

Anwendungsgebiet:

Anschluss von Folien an den Baukörper (Dachsanierung, Innenausbau, Fensterbau)

Geeignete Untergründe:

Holz, Harte Holzwerkstoffplatten, Weichfaserplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, Beton, Stein, Mauerwerk, Putz, Ziegel, Harter Kunststoff, Metall, Elektrokabel

Geeignete Bahnen:

Dampfbremsen, Dampfsperren, Unterdeckbahnen, Fensteranschlussbänder, PA-, PO-, PP-, PE-Folien (glatt, leicht rau), Kraftpapiere, Pappen, Vliese

Sitz der Gesellschaft
Kluth Baustoffe GmbH
GF: Peter Fender
Hofstraße 64
40723 Hilden
GERMANY

Kontaktdaten
Phone: + 49 (0) 2103 5 60 76
Fax: + 49 (0) 2103 5 11 01
info@kluth-baustoffe.de
www.kluth-baustoffe.de

Bankverbindung
Volksbank Rhein-Wupper eG
Kto.-Nr.: 1411500 019
BLZ: 375 600 92
IBAN: DE02 3756 0092 1411 5000 19
BIC: GENODED 1RWL



KLUTH BAUSTOFFE

Profiqualität seit 1980

Produktmerkmale

- Selbsthaftend und dauerklebrig – benötigt keine Anpresslatte
- Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV
- Alterungsbeständig
- Für innen und außen – da UV- und witterungsbeständig
- Hohe Anfangsklebkraft
- 30 Jahre Systemgarantie
- Erfüllt SIA 180 und ÖNORM B 8110-2
- Geringer Geruch
- Standfest
- Frei von Wohngiften
- Dauerhaft elastisch – gleicht Baubewegungen aus
- Dauerhaftdicht
- Gemäß DIN 4108
- ZVDH Garantiehinterlegung
- VOC frei
- überstreichbar

Technische Daten

Nicht ausgehärtetes Material

Basis	Modifizierte Acrylat Polymerdispersion
Viskosität	Pastös
Aushärtung	Wasserverdunstung
Dichte	1200 ± 20 kg / m ³
Hautbildezeit	20±10 Min. / 23°C 50 % rel. Feuchte
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +75°C

Ausgehärtetes Material

Temperaturbeständigkeit	-20°C - +75°C
Luftdichtigkeit	Gemäß DIN 4108-7
Farbe	Hellbau

Lagerfähigkeit

Im Originalkarton 12 Monate. Kühl und trocken lagern bei Temperaturen zwischen + 10°C und 30°C.

Abmessungen / Verpackungseinheiten

Art.Nr.	Inhalt	St. / VE1	St. / VE2
0303	310 ml	20	60
0303	600 ml	20	40

Sondergrößen auf Anfrage erhältlich

Sitz der Gesellschaft
Kluth Baustoffe GmbH
GF: Peter Fender
Hofstraße 64
40723 Hilden
GERMANY

Kontaktdaten
Phone: + 49 (0) 2103 5 60 76
Fax: + 49 (0) 2103 5 11 01
info@kluth-baustoffe.de
www.kluth-baustoffe.de

Bankverbindung
Volksbank Rhein-Wupper eG
Kto.-Nr.: 1411500 019
BLZ: 375 600 92
IBAN: DE02 3756 0092 1411 5000 19
BIC: GENODED 1RWL



KLUTH BAUSTOFFE

Profiqualität seit 1980

Verarbeitungsanleitung

Die Oberfläche muss fest, sauber, Fett- und Staubfrei sein, feucht ist kein Problem. Der Klebstoff soll als durchgehende ca. 8mm starke Raupe aufgetragen werden. Nach der Aufbringung des Folienklebers positionieren Sie die Folie auf der Kleberaupe und drücken diese mit leicht an. Die finale Dicke der Verklebung zwischen Folie und Mauerwerk sollte ca. 3-4mm betragen. Ausnahmen: Nicht empfohlen für Verklebungen unter permanentem Wassereinfluss. Kluth WallCon entwickelt seine größte Klebekraft und Schlussfestigkeit nach einigen Tagen bei ca. 23°C und ca. 50% rel. Feuchte.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Gewährleistung

Die Angaben in diesem geben wir nach bestem Wissen. Sie beruhen auf den bewährten Ergebnissen aus der Anwendungspraxis und den Entwicklungsfreigaben aus durchgeführten Versuchen. Die Qualitätsmerkmale und Spezifikationen werden regelmäßig geprüft.

Für dieses Produkt ist ein Hauptanwendungsbereich definiert. Aufgrund der vielseitigen Produkteigenschaften können sich weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben, für die der Anwender die alleinige Verantwortung übernimmt. In diesem Fall empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Anwenders durchzuführen. Unser Produktmanagement steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Stand: März 2015

Sitz der Gesellschaft
Kluth Baustoffe GmbH
GF: Peter Fender
Hofstraße 64
40723 Hilden
GERMANY

Kontaktdaten
Phone: + 49 (0) 2103 5 60 76
Fax: + 49 (0) 2103 5 11 01
info@kluth-baustoffe.de
www.kluth-baustoffe.de

Bankverbindung
Volksbank Rhein-Wupper eG
Kto.-Nr.: 1411500 019
BLZ: 375 600 92
IBAN: DE02 3756 0092 1411 5000 19
BIC: GENODED 1RWL