



# KLUTH BAUSTOFFE

Profiqualität seit 1980

## Technisches Datenblatt

### 0401 Kluth KWA Flex

#### Kurzbeschreibung

Hochflexibles Aluminium mit 3D Struktur und vollflächiger Butylbeschichtung für dauerhafte Kamin- und Wandanschlüsse.

#### Anwendungsbereich

Zur dauerhaften Abdichtung im Dachbereich gegen eindringende Feuchtigkeit

#### Produktmerkmale

- UV-stabilisiert
- Extrem hohe Klebkraft
- Alterungsbeständig
- Extrem flexibel und dehnfähig
- Frei von Schwermetallen
- Schmutzabweisend
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gut anformbar (3D-Struktur)
- Einfache und saubere Verarbeitung
- Leichter als Blei, da Aluminium

#### Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Material                | Lackiertes Aluminium, Stärke 0,15 mm                    |
| Farbe                   | Polyesterlack einbrennbeschichtet, UV-stabil            |
| Butylauftrag            | Butylband 1,0 mm, mit mittig getrenntem PP-Liner        |
| Luftdurchlässigkeit     | DIN 4108 Teil 3 > 200                                   |
| Alterungsbeständigkeit  | Indirekte Bestrahlung > 10 Jahre                        |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C - +95°C   |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +35°C  |
| Lieferfarben            | Ziegelrot, anthrazit, dunkelbraun; Sonderfarben möglich |
| Rollenbreite            | 300 mm  |
| Rollenlänge             | 5,00 m  |

#### Lagerfähigkeit

Sitz der Gesellschaft  
Kluth Baustoffe GmbH  
GF: Peter Fender  
Hofstraße 64  
40723 Hilden  
GERMANY

Kontaktdaten  
Phone: + 49 (0) 2103 5 60 76  
Fax: + 49 (0) 2103 5 11 01  
[info@kluth-baustoffe.de](mailto:info@kluth-baustoffe.de)  
[www.kluth-baustoffe.de](http://www.kluth-baustoffe.de)

Bankverbindung  
Volksbank Rhein-Wupper eG  
Kto.-Nr.: 1411500 019  
BLZ: 375 600 92  
IBAN: DE02 3756 0092 1411 5000 19  
BIC: GENODED 1RWL



# KLUTH BAUSTOFFE

Profiqualität seit 1980

Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen

## Abmessungen / Verpackungseinheiten

| Art.Nr. | Breite | Länge | m / VE1 | m / VE2 | m / VE3 |
|---------|--------|-------|---------|---------|---------|
| 0401    | 300 mm | 5 m   | 10      | 20      | 30      |

Sondergrößen auf Anfrage erhältlich

## Verarbeitungsanleitung

Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, schmutz- und fettfrei, sowie frei von jeglichen Rückständen eingesetzter Reinigungsmittel oder Verarbeitungshilfen sein. Kondenswasser sowie alle genannten Rückstände sind durch Abwischen zu entfernen.

Alle Verklebungen sollten bei der empfohlenen Verarbeitungstemperatur und mit hinreichendem Anpressdruck ausgeführt werden und vor dem endgültigen Abdecken auf ausreichende Haftung überprüft und notfalls nachbearbeitet werden.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

## Gewährleistung

Die Angaben in diesem geben wir nach bestem Wissen. Sie beruhen auf den bewährten Ergebnissen aus der Anwendungspraxis und den Entwicklungsfreigaben aus durchgeführten Versuchen. Die Qualitätsmerkmale und Spezifikationen werden regelmäßig geprüft.

Für dieses Produkt ist ein Hauptanwendungsbereich definiert. Aufgrund der vielseitigen Produkteigenschaften können sich weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben, für die der Anwender die alleinige Verantwortung übernimmt. In diesem Fall empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Anwenders durchzuführen. Unser Produktmanagement steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Stand: März 2015

Sitz der Gesellschaft  
Kluth Baustoffe GmbH  
GF: Peter Fender  
Hofstraße 64  
40723 Hilden  
GERMANY

Kontaktdaten  
Phone: + 49 (0) 2103 5 60 76  
Fax: + 49 (0) 2103 5 11 01  
[info@kluth-baustoffe.de](mailto:info@kluth-baustoffe.de)  
[www.kluth-baustoffe.de](http://www.kluth-baustoffe.de)

Bankverbindung  
Volksbank Rhein-Wupper eG  
Kto.-Nr.: 1411500 019  
BLZ: 375 600 92  
IBAN: DE02 3756 0092 1411 5000 19  
BIC: GENODED 1RWL